

# DRY MOLY PASTE

## Anti-riv tørfilm pasta

**Beskrivelse:** ROCOL DRY MOLY PASTE er en blød blåsort pasta med høj koncentration af molybdændisulfid (MoS<sub>2</sub>). Pastaen giver en tør og fuldstændig bundet film af MoS<sub>2</sub>, der modstår tryk op til 7000 kg/cm<sup>2</sup> og temperaturer op til ca. +450°C.

Den effektive tørstofsmøring hindrer opsamling af støv og snavs, eliminerer rivninger og opsamling af metal, samt reducerer forurening af produktet som fremstilles eller behandles.

ROCOL DRY MOLY PASTE anvendes som tørstofsmøring af glidelejer, gear, slæder, ventiler, tandhjul mv. Anvendes også til anti-seize behandling hvor risiko for produktforurening skal elimineres.

### Egenskaber:

- Modvirker rivninger og opsamling af metal
- Modstår høje belastninger
- Reducerer slid
- Modstår høje temperaturer

**Anvendelse:** Metaloverfladen som ønskes behandlet skal være ren og tør samt fri for olie, fedt og snavs.

Påfør et tyndt jævnt lag på den rengjorte flade med pensel eller fnugfri klud. Det bedste resultat opnås ved at produktet Gnides/børstes godt ind i overfalden. Ønskes påføring med spray, anvendes ROCOL DRY MOLY SPRAY, der har de samme egenskaber som ROCOL DRY MOLY PASTE.

### Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Blåsort pasta
Baseolie:	Solvent raffineret mineralolie
Faststofsmøremiddel:	Molybdændisulfid (MoS <sub>2</sub> )
Fortykkelsesmiddel:	Petrolatum, vaseline
Bearbejdet penetration (IP 50):	220-250
Dråbepunkt:	> 100°C
Shell 4-kugletest (IP239)(ASTM D2596)	
• Koldsvejsepunkt:	398 kg
• Slidbelastnings index:	85 kg
Friktionskoefficient:	μ = 0,05
Temperaturområde:	Som tørstofsmøring op til +450°C
Opbevaring:	Opbevares på et køligt og tørt sted
Forpakning:	47005000 750 gr.

### Militære lager nr.

NATO lager nr.: 8033-99-224-7382.750 gr.

**Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:** Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.rocol.dk](http://www.rocol.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T  
E  
K  
N  
I  
S  
K  
D  
A  
T  
A  
B  
L  
A  
D