



# LG-90

## Grunder Lys

**Beskrivelse:** Hurtig tØrrende modificeret alkyd primer til generelt priming i alkyd baserede malingsystemer i mildt til moderat korrosivt miljØ. Forsegler alle overflader, hvorfra rust er fjernet.

Anvendes ved montage pÅ spær, karme og garageporte af stÅl, autoværn, jern og stÅldele, karosseridele og autoreparationer.

Giver en glat, porefri overflade, tØrres hurtigt og er overlakerbar med alle laktyper efter 8 timer.

Kan anvendes udendørs uden overlakering i ca. 6 måneder og giver korrosionsbeskyttelse efter DIN 50021 og DIN 53167.

### Egenskaber:

- varmebestandig op til 80°C - kortvarigt til 120°C
- tØrres hurtigt
- effektiv rustbeskyttelse
- til alle metalemner
- til inden- og udendørs brug

**Anvendelse:** OMRYSTES GRUNDIGT INDEN BRUG.

Ryst dÅsen grundigt ca. 2 minutter indtil kuglen kan hØres ramme dÅsens sider. Spray i afstand af ca. 20 cm. Spray i cirkel eller krydsmØnster i flere tynde lag. Overfladen skal vÆre helt ren og tØr inden pÅfØring.

Behandling af emner: Rustne flader skal slibes eller behandles med stÅlbØrste, sÅledes at alt lØstsiddende rust fjernes.

TØrretid ved lufttØrring ved 20°C: StØvtØr efter 15-20 min.  
Gnide tØr efter 30-40 min.  
GennemtØr efter ca. 16 timer.  
Anbefalet lagtykkelse: 40-80µ.

### Tekniske data:

Varenr.:	07595 spray
Vægt:	387g
Farve:	lys grÅ
Drivmiddel:	DME
Rækkeevne:	2,8 - 3,0 m <sup>2</sup>
StØvtØr:	15-30 min
Hærdet:	16 timer
MAL-kode(1993):	4-3

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes pÅ [www.itw-spraytec.dk](http://www.itw-spraytec.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice pÅ tlf.: 86 82 64 44

Informationerne pÅ dette datablad er baseret pÅ vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke pÅ brugen af produkterne og disses prÆstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T  
E  
K  
N  
I  
S  
K  
D  
A  
T  
A  
B  
L  
A  
D