

RAL Industri Lak

Maskin- og værktøjslak Industri

Beskrivelse: Maskinlak er velegnet som dæklak/toplak på værktøj, maskiner og andre konstruktioner, hvor højglans og vejrbestandighed kræves. Har anti-korrosive egenskaber.

Maskinlak er et produkt, der opfylder de strenge håndværksmæssige krav, der stilles i industrien. RAL har vist god vedhæftning på affedt, og galvaniseret stål, samt emner der er primet. Kan desuden anvendes til en række materialer som jern, aluminium og træ.

Sammen med en grunder giver Maskinlak en fremragende og langvarig beskyttelse, samt nyt udseende. RAL-produkterne har høj dækevne.

Egenskaber

- Farve – se emballagen
- God dækevne
- Rustbeskyttende
- Ægte RAL-farve
- Industri lak
- Falmer ikke

Anvendelse

Overfladen bør være ren og tør. Fjern snavs, fedt, løse partikler, voks etc. Ubehandlet metal bør grundes med en grunder RBG-80 rødbrun eller LG-90 lys grunder.

Anvendes udendørs eller i et tilstrækkeligt gennemluftet område ved en temperatur på mellem 15-25°C og en fugtighedsgrad på under 60% for at sikre ordentlig tørring.

Det bedste resultat opnås ved flere lag i stedet for et tykt. Mellem 2 og 3 alt efter lagtykkelse. Nyt lag kan påføres indenfor 15-20 min. Tørretiden reduceres jo højere rumvarme der er.

Ryst dåsen godt. Hold dåsen i en afstand af 30-40 cm fra overfladen. Efter brug rengøres dysen ved at vende dåsen på hovedet og spraye i nogle få sekunder.

Vi kan levere et bredt udvalg af de mest anvendte RAL-farver. Kontakt os venligst.

Tekniske datablade:

Farve:	Bredt udvalg af de mest anvendte
Emballage:	Spray
Glans:	89 v/60°
Glansgrad:	Høj
Hærdetid:	Overfladetør 20 min Fingertør 24 timer Gennemhærdet 7 dage
Rækkeevne pr. dåse:	1-2 m ²

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Yderst brandfarligt. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampene kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.