



# RBG-80

## Grunder Rødbrun

**Beskrivelse:** Hurtig tøvrende modificeret alkyd primer til generel priming i alkyd baserede malingsystemer i mildt til moderat korrosivt miljø. Forsegler alle overflader, hvorfra rust er fjernet.

Anvendes ved montage på spær, karme og garageporte af stål, autoværn, jern-og ståledele, karosseridele og autoreparationer. Giver en glat, porefri overflade, tørrer hurtigt og er overlakerbar med alle laktyper efter 8 timer.

Kan anvendes udendørs uden overlakering i ca. 6 måneder og giver korrosionsbeskyttelse efter DIN 50021 og DIN 53167.

### Egenskaber:

- varmebestandig op til 80°C - kortvarigt til 120°C
- tørrer hurtigt
- effektiv rustbeskyttelse
- til alle metalemner
- til inden-/ udendørs brug

### Anvendelse: OMRYSTES GRUNDIGT INDEN BRUG

Ryst dåsen grundigt ca. 2 min indtil kuglen kan høres ramme dåsens sider. Spray i afstand af ca. 20 cm. Spray i cirkel eller krydsmønster i flere tynde lag.

Behandling af emner: Rustne flader skal slibes eller behandles med stålbørste, således at al løstsiddende rust fjernes. Tørretid ved lufttørring ved ca. 20°C. Støvtør efter 15-20 min. Fingertør efter 30-40 min. Gennemtør efter ca. 16 timer. Anbefalet lagtykkelse: 40-80µ.

Overfladen skal være helt ren og tør.

### Tekniske data:

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Varenr./indhold: | 07605 Spray                        |
| Vægt:            | 380g                               |
| Farve:           | Rødbrun                            |
| Rækkeevne:       | 2,8 - 3,0 m <sup>2</sup>           |
| Støvtør/hærdet:  | 15-30 min./16 timer                |
| Salttågetest:    | 500 timer efter DIN 50021 og 53169 |
| Mal-kode (1993): | 4-3                                |