

RTV Black Gasket 273

Sort silikone pakning

Beskrivelse: RTV Black Gasket 273 silikone er en stærk, alsidig og økonomisk industri-silikonegummi. Elektrisk isolerende. Lækagesikker. Binder mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast og beton etc.

Resistent overfor olier, dieselolie, smøremidler, glykol-blandinger, vand og damp m.v.

NB! Brug ikke produktet til karburatorer eller andre steder, hvor pakningen vil være i konstant kontakt med benzin. Erstatte pakninger af kork, papir, filt og gummi. Tætner glasruder, lygter, gummislange-forbindelser og isolerer elkabler. Kan anvendes både på vandrette og på lodrette flader.

Egenskaber

- Pakningsmateriale
- Olieresistent
- Nem påføring
- Lækagesikker
- Formbar
- Flydende pakning
- Temperaturområde: -60° til + 260°C (kortvarigt +300°C)

Anvendelse: Rens overfladerne grundigt. Påfør den ene overflade RTV-silikone i et 3-4 mm tykt lag, når det påførte lag er overflade tørt, monteres delene på vanlig måde. Ønskes en midlertidig montering, påføres den anden overflade en tynd oliefilm før montering. Overflødig pasta renses af med en kniv eller en kraftig rensesvæske.

Hærdetid: Afhængig af den relative fugtighed, lagtykkelsen, samt hvor meget af silikonegummien, der er indkapslet. Ved lagtykkelse på 3 mm vil gummien være hærdet efter 24 timer ved stuetemperatur og 50% relativ fugtighed. Ved metal/metalsamlinger bør overfladelapningen derfor kun være 25 mm.

Efter brug: Efterlad en ca. 1 cm. lang silikonemængde over påføringsmundstykket. Dette vil virke som en prop.

Senere brug: Træk proppen ud, og produktet er igen klar til brug.

Tekniske og fysiske data

Varenr./forpakning:	54640 Aerosol dispenser
Vægt:	226 g
Udsende:	Sort, thixotrop pasta
Base:	Modificeret oxim silikone
Fuldstyrke/gennemhærdet:	24 timer
Overfladetør:	5-10 minutter
Vægtfylde:	1,25 g/cm ³
Temperatur:	-60°C til 260°C (kortvarigt 300°C)
Krympning:	1-3%
Forskydningsstyrke:	~2.0 N/mm ²
Hårdhed (Shore A) (ASTM-D-676):	~30
Hærdningsproces:	2-3mm/24 timer ved 50% relativ luftfugtighed



Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.