

ULTRACUT 332

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: salg@rocol.dk
www.rocol.dk

Vandblandbart køle-/smøremiddel

Produktbeskrivelse: Ultracut 332 er et semisyntetisk, vandblandbart køle-/smøremiddel.

Produktet giver fremragende smøring ved svære og krævende spåntagende bearbejdnings i støbejern, højtlegerede ståltyper og aluminiumslegeringer. Anbefales til centralanlæg.

Egenskaber:

- Hudvenlige egenskaber
- Lavtskummende
- Høj spuleeffekt
- Gode korrosionsbeskyttende egenskaber
- Velegnet til både blødt og hårdt vand
- Meget stabilt køle/smøremiddel
- Lang sump levetid
- Gode filtrerings evner
- Velegnet til centralanlæg
- Opfylder TRGS 611

Anvendelse:

Anbefalet blandingsforhold:	Generel bearbejdning:	4 – 7 %
	Svær og krævende bearbejdning:	7 – 12 %
	Slibning:	4 – 5 %

Korrekt blandingsforhold og økonomisk anvendelse af produktet opnås bedst ved brug af automatiske køle-/smøremiddelmixer. Ved manuel blanding påfyldes koncentratet i vand under omrøring.

Før anvendelse af produktet anbefales brug af Rocol Systemrens, herved opnås maksimale startbetingelser for en langtidsholdbar emulsion.

Max. levetid og holdbarhed for emulsionen opnås ved ofte at kontrollere og regulere blandingsforholdet. Det er vigtigt at efterfylde maskinsumpene med friskblandet køle-smøre-middel til max. volumen, især op til weekender og stilstandsperioder.

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Koncentratet er gulbrunt
Lugt:	Mild lugt af mineralolie
Massefylde:	0,98 - 1,01 ved 20° C (DIN 51 757)
pH-værdi:	9,0 – 9,2 ved 5 %
Viskositet:	100-250 cSt. ved 20° C (DIN 51 562)
Mineralolie:	ca. 30 %
Korrosionsbeskyttelse 5 %:	0 – 1 (DIN 51 360/2)
Refraktometerværdi:	1,2
Syre split:	1,55 (CB-A-023)
Opbevaring:	0-30° C. Frostfrit. Beskyttes mod direkte sollys
Varenummer/forpakning:	57020500 - 200 liter (180kg).

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D